



STOPCOR 2 - PE430

Convertisseur de rouille

Permet tout à la fois de traiter et de protéger contre la corrosion les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décaper préalablement.

Protection complète contre la corrosion.

De par son effet décoratif (brillant noir intense), il peut rester en finition définitive à l'intérieur et plusieurs mois à l'extérieur avant d'être recouvert par une laque de finition (durée maximale : 6 mois en extérieur).

Très économique de par sa dilution.

Caractéristiques :

Rendement : 50 à 100 g/m² en fonction de l'oxydation du support

Liquide gris, crème devenant bleu translucide à l'application puis noir brillant intense au séchage sur métaux ferreux (transparent pratiquement incolore sur verre).

Masse volumique : 1,05 g/cm³

Point éclair : néant

Consistance (Coupe AFNOR n°4 à 20°C en ") : 15 à 30.

Composition :

Liants : copolymères acryliques

Pigments et charges : néant

Solvants : eau + agents de coalescences

Adjuvants : polymères dérivés d'acides pyrogalliques, xanthane

Mode d'emploi :

S'applique sur tous métaux ferreux oxydés ou non, dégraissés, et débarrassés de la rouille pulvérulente, rincés à l'eau claire et maintenus humides pour une parfaite pénétration des strates de rouilles.

Appliquer à la brosse tel quel, au pistolet et au trempé avec 20 à 30 % d'eau.

Sur des surfaces très oxydées, même à la brosse : diluer à 30 % d'eau et appliquer 2 couches. Le mieux étant de mouiller préalablement le support.

Nettoyage : frais à l'eau froide, juste sec à l'eau chaude savonneuse, sec à l'aide d'un solvant fort et polymérisé à l'aide d'un décapant puissant. Les traces qui noircissent sur la peau avec de l'eau citronnée ou vinaigrée.

Séchage à l'air T > 10°C et H < 85 % :

Hors poussière : 30 minutes

Sec : 60 minutes

Surcouchable : 24 heures

Polymérise : 3 semaines

Stockage :

24 mois en emballage d'origine entre 10 et 30°C

Règlementation :

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations.

Consulter la FDS sur demande.

Non concerné par l'étiquetage CLP.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

Général Maintenance Industries
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67
www.gmisa.fr