



# SPIDSOL - CH448

## Enrobé à froid

Enrobé à froid grenu noir, souple et drainant, ou semi-dense spécialement conçu pour des utilisations d'urgence permettant la réparation des trous, fissures, rayures des surfaces abîmées, en macadam, asphalte et béton. Contient du bitume activé et fluxant 100% d'origine végétale (MICROMULS F : conforme à la norme NF EN 13808) dont la courbe granulométrique des matériaux (sable et granulats conforme à la norme XP P 18-545) est discontinue. Ne contient donc pas de produits pétroliers.

S'applique par tous les temps, sous la pluie ou en plein soleil, même dans des conditions extrêmes.

La mise en oeuvre ne nécessite pas de main d'oeuvre spécialisée, d'outillage particulier, ni d'interruption prolongée de la circulation.

Ne tache pas les chaussures, adhère peu aux outils de manutention et aux pneus.

### Caractéristiques :

Seau de 25 Kg  
Granulométrie D0/6  
Couleur : noir  
Densité relative : 2  
Epaisseur : 3 à 5 cm (60 à 80 kg/m<sup>2</sup>)  
Sec à coeur : 3 semaines

### Mode d'emploi et stockage :

Nettoyer la zone à réparer (poussière, graviers...).

Verser directement le produit jusqu'à ce que le monticule dépasse le niveau de la surface (environ 1cm).

Damer avec le dos d'une pelle ou un compacteur manuel.

Rouvrir au trafic.

Stockage : 18 mois à partir de la date de fabrication inscrite sur le seau et à une température supérieure à 5°C dans son seau hermétiquement fermé.

### Utilisateurs :

Toute activité ayant à effectuer les travaux suivants :

Réparations instantanées des nids de poule, fissures, rayures, sur macadam, asphalte, béton.

Réparations des routes et autoroutes, parkings, terrains de jeux, allées de jardin, pistes cyclables.

Entretien des installations militaires, aériennes, navales...

### Règlementation :

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations.

Consulter la FDS sur demande.

Non concerné par l'étiquetage CLP.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

**Général Maintenance Industries**  
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers  
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67  
www.gmisa.fr